

### GUTSMONDSTUK ACETYLEEN AGNM

artikel nummer	materiaaldikte in mm	gasdruk in bar	zuurstofdruk in bar
03100420	3 – 9	0,5	5
03100430	6 – 11	0,5	6
03100440	9 – 12	0,5	7



De aangegeven waarden zijn indicatief. Ze kunnen variëren i.v.m. condities, fabrikaat mondstuk, het te bewerken materiaal.