

SNIJMONDSTUK ACETYLEEN ANME

artikel nummer	materiaaldikte in mm	gasdruk in bar	zuurstofdruk in bar
02120010	3 – 10	0,15	1,5 – 2,0
02120020	10 – 25	0,15	2,0 – 2,5
02120030	25 – 40	0,15	2,5 – 3,0
02120040	25 – 75	0,15	3,0 – 3,5
02120050	40 – 60	0,15	3,0 – 3,5
02120051	60 – 100	0,15	3,5 – 4,0
02120060	75 – 125	0,2	4,0 – 4,5
02120061	100 – 200	0,3	4,0 – 5,5
02120081	200 – 300	0,3	5,0 – 7,0



De aangegeven waarden zijn indicatief. Ze kunnen variëren i.v.m. condities, fabrikaat mondstuk, het te bewerken materiaal.